

BOLETIM TÉCNICO

REVESTIMENTO CRISTAL / LINHA PEDRAS NATURAIS

Descrição, composição e uso: Revestimento texturado à base de Emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados. Uso Externo e Interno.

Apresentação: Barrica 22 kg.

Rendimento: de 5 a 7 m² na malha 20 / de 3 a 4 m² na malha 16.

Diluição: pronto para uso – não diluir.

Norma ABNT: ABNT NBR 11.702 TIPO 4.6.3.

Aplicação: desempenadeira de aço **INOX** e desempenadeira de PVC (não utilizar desempenadeiras de aço convencional pois tendem a oxidar e fazer o produto ficar manchado após a secagem). Obrigatória a aplicação de Fundo Preparador de paredes base água Vivacril, seguido do Micro Revestimento Vivacril como fundo para o revestimento

Preparação da superfície (ABNT – NBR 13.245 – 02/1995). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, sem umidade. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Isolar com **FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA VIVACRIL** produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o **DEPARTAMENTO TÉCNICO DA VIVACRIL.**

Reboco Fraco / Baixa coesão/ Partículas soltas e/ou altamente absorvente (gesso, fibro – cimento).	VIVACRIL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA.
Imperfeições profundas	Corrigir com massa de reboco.
Superfícies caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível. Aplicar VIVACRIL FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem (se persistirem, aplicar VIVACRIL FUNDO PREPARADOR).
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água.
Reboco novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo).
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura.
Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou Tonalidades diferentes e/ou Remendos (com ou sem aditivos)	Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do Micro Revestimento VIVACRIL externo / interno. No caso de tonalidades diferentes a diluição do Micro Revestimento VIVACRIL (para texturas) deve ser diminuída (fazer teste prático para diluição, consumo e cobertura). O consumo médio será de 300 ml a 450 ml por m², ou seja, 40 a 60 m²). Superfícies com alta absorção, diferença de tonalidade e remendos

	<p>(com ou sem aditivos) devem ser tratadas com VIVACRIL FUNDO PREPARADOR antes do Micro Revestimento VIVACRIL.</p>
--	---

Validade: vide etiqueta.

Secagem: de 4 a 8 horas ao toque (esse intervalo pode se estender se aplicação for feita em dias chuvosos e/ou com umidade do ar elevada), e até 30 dias para cura total. Por ter uma secagem mais lenta, não aconselhamos a aplicação do produto em dias chuvosos.

Padrão de cor: por ser um produto a base de pedras naturais sem pigmentação, podem sofrer leves alterações no padrão de cor entre lotes diferentes.

ADVERTÊNCIA: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicada. Até 30 dias após a aplicação do produto pingos de chuva podem provocar manchas “esbranquiçadas” devido ao alto teor de resina do produto. As manchas vão desaparecendo à medida que o produto vai secando e evaporando a umidade da parede.

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

QUALIDADE: Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e **CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.**

OBSERVAÇÕES

1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. **Confira sempre se a cor real correspondente à escolhida no catálogo que, por razões técnicas, tem caráter meramente referencial.** Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.

2º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.



3º) RECLAMAÇÕES: Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no produto é de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento) do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem.

4º) SEGURANÇA: Sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

Para maiores informações acesse www.tintasvivacril.com, ou entre em contato com nosso departamento técnico pelo fone (16) 3482-2828 / (16) 99301-8137.

Garantia: o produto tem garantia de 2 anos contra deslocamentos. A não observação dessas instruções implicará na perda de garantia do produto, bem como problemas de umidade que venham causar sua deterioração.

Este produto não pode ser utilizado como impermeabilizante.